



RESINA AGLUTINANTE AROMÁTICA

Aglomerante para triturados de caucho y árido decorativo

DESCRIPCIÓN

Resina aglomerante en base poliuretano, para la confección de piezas y superficies de triturados de caucho y árido decorativo. Para mantenimiento de exteriores y aglomerados de placas de caucho en serie y pavimentos de parques de juegos infantiles y decorativos en aplicaciones continuas in situ. También para la confección de las capas superficiales en colores claros es recomendable usar Resina Alifática.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Aglomerados de placas de caucho en serie y pavimentos de parques de juegos infantiles y decorativos en aplicaciones continuas in situ.
- Para la confección de las capas superficiales en colores claros es recomendable usar RESINA ALIFÁTICA.

MODO DE EMPLEO

- Antes de proceder a la aplicación del aglomerado tanto el sustrato o molde como el caucho o los áridos a aglomerar tienen que estar debidamente secos y libres de partículas de polvo suelto, grasa y otros agentes contaminantes.
- La reacción de la RESINA AROMÁTICA se inicia con la humedad atmosférica o con vapor de agua. A temperaturas y % de humedad ambiental más alto, menor es el tiempo de reacción.

PARA APLICACIONES IN SITU:

- Verter la RESINA AROMÁTICA sobre el caucho o los áridos contenidos en el recipiente usado para realizar la mezcla, homogeneizando mediante un mezclador de bajas revoluciones, o mezclado físico durante 2 – 3 minutos para conseguir una correcta homogeneización.
- Para evitar efectos indeseados, durante las primeras 12 horas del curado de la resina se debe evitar el contacto directo con agua (lluvia, rocío intenso,...) ya que podría interferir con la reacción de la misma.

APLICACIONES EN SERIE:

- Para garantizar el máximo rendimiento y calidad de producciones en serie consultar con nuestro departamento técnico a cerca de los parámetros de temperatura, condiciones de los moldes y tipo de desmoldeante.

Aplicaciones por pulverización consultar a nuestro Departamento Técnico.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Incorporar como mínimo un 13% de RESINA AROMÁTICA sobre triturado de caucho para la capa inferior. La dosificación variará según el tamaño de partícula y compacidad deseada.
- Para la capa superficial, incorporar un 15% de RESINA AROMÁTICA sobre triturado de caucho. La dosificación variará según el tamaño de partícula y acabado deseado.
- Para pavimentos con espesores inferiores a 22 mm es imprescindible aplicar una imprimación. Consultar a nuestro departamento técnico la mejor opción, según necesidades.
- Para superficies de alto tránsito peatonal o sometidas a fuertes solicitaciones, consultar con nuestro departamento técnico la forma de aplicación y el espesor máximo por capa.
- La limpieza de los utensilios de trabajo se debe realizar con disolvente, inmediatamente después de su uso.

LINEA PAISAJISMO

RESINA AGLUTINANTE AROMÁTICA

PRESENTACIÓN

En garrafa de plástico opaco con peso neto de 25 kg.

Mantener en el envase original sin desprecintar a temperaturas comprendidas entre 15 - 25°C en un área seca y bien ventilada.

La vida útil de este producto es de 6 meses.

TABLA DE DOSIFICACIONES

La dosificación deberá ser comprobada previamente, ya que la porosidad o tipo del árido o mineral podrá condicionar el porcentaje adecuado. A modo de guía se indica en la siguiente tabla el % aproximado para la confección de superficies decorativas.

DOSIFICACIÓN	TIPOS
3,5 - 4 %	Para piedras no porosas de un tamaño de 50 mm de diámetro o superiores.
4 - 4,5 %	Para piedras no porosas de un tamaño entre 5 y 50 mm de diámetro.
> 4,5 %	Para piedras no porosas de un tamaño inferior a 5 mm de diámetro.
13%	Para pavimentos de triturado de caucho realizados in situ (capa base)
15 %	Para pavimentos de triturado de caucho realizados in situ (capa de acabado)

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Translúcido
Densidad a 25°C:	1,061 ± 0,020 g/cm ³
Viscosidad a 25°C:	4300 ± 200 cps
Contenido en partículas sólidas:	100 %
Punto de Ignición:	> 200°C
% NCO:	9,65 ± 0,20 %

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO ACABADO

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Alargamiento a la rotura (%)	UNE 53510	---
Tracción (MPa)	UNE 53510	---
Resistencia al Desgarro (N/mm)	UNE 53510	---
Dureza (°Shore A)	UNE 53130	---
Densidad (g/cm ³)	UNE 53526	---
Abrasión (mm ³)	UNE 53527	---

Tiempo mínimo entre capas	12 horas
Tiempo de puesta en servicio a 23°C	48 horas
Curado completo a 23 °C	96 horas
Curado completo (aplicación industrial) 160°C	12 minutos

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

LINEA PAISAJISMO

RESINA AGLUTINANTE AROMÁTICA

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.