



# PAVILAND® SPORT AC ACABADO

Revestimento fino colorido de resinas acrílicas, monocomponente, para camada intermédia de pavimentos desportivos.

Com homologação da Federação Internacional de Ténis (ITF).



## DESCRIÇÃO

Revestimento granulado fino, colorido, que age como camada intermédia em pavimentos desportivos. Este produto para pavimentos tem uma aplicação fácil. Está disponível numa ampla gama de cores. É um produto em base água (sem dissolventes) aplicável em pavimentos interiores e exteriores. Argamassa para o acabamento de slurrys acrílicos antes da selagem.

## COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas em meio aquoso em cargas minerais.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Gama de cores.
- Aplicação fácil.
- Produto à base de água, sem dissolventes.
- Interiores e exteriores.
- Pavimentos desportivos.
- Ciclovias.
- Garagens interiores ou zonas de estacionamento exteriores de muito baixo tráfego rodado.
- Camada intermédia de baixa espessura para os Sistemas Paviland Sport AC.
- Argamassa para o acabamento de slurrys acrílicos antes da selagem.

## SUPORTES

- Betão ou asfalto de resistência adequada, poro aberto e ligeira rugosidade.
- Os suportes devem ser resistentes, estáveis, saudáveis e limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
- Suportes de betão: previamente deve aplicar-se o primário PAVILAND SPORT EPW PRIMER (consultar a ficha técnica correspondente para a avaliação do betão), que deve estar seca. Em função do sistema desportivo selecionado, de acordo com a rugosidade do suporte, espessura e acabamento desejado, pode ser necessário aplicar uma camada de PAVILAND SPORT AC BASE entre o primário e o PAVILAND SPORT AC ACABADO.
- Suportes asfálticos: previamente deve aplicar-se a camada de regularização PAVILAND SPORT AC BASE (consultar a ficha técnica correspondente para a avaliação do suporte asfáltico).

## MODO DE EMPREGO

- O produto vem preparado para a sua aplicação direta. Deve ser homogeneizado previamente com um misturador adequado, a baixa velocidade, durante aproximadamente dois minutos.
- Verter o produto sobre o suporte e espalhá-lo com uma niveladora de borracha, começando a partir de uma esquina e continuando linearmente de ponta a ponta, prestando um especial cuidado aos pontos singulares (encontros de paramentos verticais, etc).
- É recomendável aplicar uma segunda demão aproximadamente às 4-6 horas (de acordo com as

# PAVIMENTOS

## PAVILAND® SPORT AC ACABADO

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

condições ambientais).

- Não aplicar a temperaturas abaixo de 10 °C.
- Não aplicar a temperaturas acima de 30 °C.
- Não aplicar com risco de geadas, chuva, ventos fortes ou sol direto.
- Usar luvas e óculos de proteção ao usar o produto. Em caso de contacto direto com os olhos, deve lavá-los com água abundante e sabão e consultar um médico especialista.
- Em caso de contacto com a pele, deve lavar-se com água antes da secagem.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Os utensílios e ferramentas terão de ser limpas com água imediatamente após utilização. Uma vez que o produto endurece, só será possível limpá-lo através de meios mecânicos.
- Não comer nem fumar durante a sua manipulação.
- As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a legislação em vigor.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de 20 Kg.

Armazenamento até 1 ano nas suas embalagens originais fechadas, em lugar fresco e seco, a temperaturas entre 10 e 30° C e sempre ao abrigo do sol direto e das condições climáticas.

#### Reciclagem de embalagens



Embalagens de polietileno de 20 kg

### GAMA DE CORES

Ocre, azul, cinzento, vermelho e verde.

### DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão)

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aspeto                                                     | Massa colorida                      |
| Densidade aproximada                                       | 1,5 Kg/dm <sup>3</sup>              |
| Resistência à abrasão Taber 8 dias (CS10/1000g/1000ciclos) | 115 mg                              |
| Rendimento aproximado                                      | 0,4 - 0,6 Kg/m <sup>2</sup> /camada |

#### Tempos de aplicação

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cura inicial                                                                       | 10-24 h/temperatura |
| Cura total                                                                         | 5 dias              |
| Tempo para tráfego pedonal                                                         | 4-5 horas           |
| Tempo de espera antes da aplicação da segunda camada do mesmo produto              | 4-6 horas           |
| Tempo de espera antes da aplicação da camada de selagem (última camada do sistema) | 4-6 horas           |
| Tempo de secagem ao tato                                                           | 4 - 6 h/temperatura |

Os tempos referem-se a uma temperatura de 23°C e 55 % de humidade relativa. Os tempos são mais curtos com temperaturas mais elevadas e mais longos com temperaturas mais baixas.

# PAVIMENTOS

## PAVILAND® SPORT AC ACABADO

### DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO (DAP)

#### NOTA

Argamassa elaborada com agregados próximos aos centros de produção reduzindo as emissões dos gases com efeito de estufa associados ao seu transporte e elaborados com centros de produção com sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a norma ISO 14001, um firme compromisso com a sustentabilidade e respeito pelo ambiente.

Argamassa com etiqueta ecológica tipo III (a mais exigente) Declaração Ambiental de Produto verificada externamente pela AENOR

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.