



TRADITERM®

Argamassa para a colagem e revestimento de painéis de poliestireno expandido (EPS), poliestireno expandido grafite (EPS-G), lã mineral e cortiça natural.



DESCRIÇÃO

Argamassa hidráulica que se emprega como adesivo e revestimento de placas isolantes de poliestireno expandido (TRADITERM® ISOLAMENTO PANEL EPS), poliestireno expandido grafite (TRADITERM® ISOLAMENTO PANEL EPS-G), lã mineral (TRADITERM PANEL MW) e cortiça natural (TRADITERM PANEL CORCHO), no sistema de isolamento térmico pelo exterior TRADITERM (ETICS). Esta argamassa, ideal para o sistema de isolamento térmico exterior, com grande aderência, impermeabilidade à água, é de fácil aplicação e não permite a propagação de chama. Por outro lado, é ainda permeável ao vapor de água.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de cimento, cargas seleccionadas e aditivos que lhe conferem elevada aderência e resistência.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Grande aderência.
- Impermeabilidade à água.
- Permeável ao vapor de água.
- Fácil aplicação.
- Não propaga a chama.

MODO DE EMPREGO

- Amassar o produto com água até obter uma pasta homogénea.
- Existem duas formas de fixar as placas isolantes ao suporte, mediante a argamassa TRADITERM.

MÉTODO DA TALOCHA DENTADA.

Estender e pentear o adesivo TRADITERM sobre o painel isolante, utilizando uma talocha dentada de mínimo 10 mm. Desta forma obtém-se uma distribuição homogénea do adesivo em toda a placa. Eliminar a franja de TRADITERM próxima do perímetro da placa (aproximadamente 2 cm). Este método utiliza-se em suportes que apresentam uma correta planimetria, ou seja, quando a planimetria que o suporte apresenta é < 5 mm, medida com uma régua de 2 m.

MÉTODO DO CORDÃO DE ARGAMASSA.

Aplicam-se cordões de argamassa, distanciados 2 cm das bordas da placa isolante e paralelas a estas. No interior do rectângulo formado pelos cordões colocam-se três pontos de argamassa TRADITERM. Esta técnica utiliza-se quando a planimetria do suporte varia entre 5 e 10 mm quando medido com uma régua de 2 m.

Uso como revestimento das placas:

- Pelo menos 24 h após a sua colagem e tendo colocado já as fixações mecânicas, no caso de ser necessário instalar os perfis de reforço nas esquinas e eliminar rebarbas e desníveis entre placas

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- mediante lixa, procede-se ao revestimento das placas.
- Estender diretamente sobre o painel isolante (ou sobre uma superfície previamente reforçada), uma camada de argamassa TRADITERM e posteriormente regularizar a espessura com uma talocha dentada nº 8.
 - Colocar, de cima para baixo, as bandas de rede Traditerm Malla, sobrepostas pelo menos 10 cm entre si e pressionar com a parte lisa da talocha sobre os sulcos da argamassa TRADITERM até que fique completamente embebida na mesma. Esta camada deve ter pelo menos 2 mm de grossura e na superfície deve apreciar-se o quadriculado da rede embebida.
 - Uma vez que esta camada esteja ligeiramente endurecida e o quanto antes possível (normalmente no dia seguinte), aplica-se uma segunda camada de argamassa TRADITERM de 2mm lisa mas não frassada, que termina a superfície revestida.
 - Uma vez suficientemente endurecida e seca a camada armada da argamassa TRADITERM mas nunca antes de passados dois dias de aplicação da última camada, pode-se aplicar mediante rolo, trincha ou pistola o primário acrílico FONDO MORCEMCRIIL e, após a sua completa secagem, que requer pelo menos 24 horas, pode realizar-se o acabamento final com qualquer das argamassas acrílicas da gama MORCEMCRIIL.
-
- Os suportes (tijolos, rebocos e betão) devem apresentar-se resistentes e limpos (livres de pó, restos de tinta, gordura, descofrantes, etc.).
 - Em suportes onde existam desníveis superiores a 1 cm (medidos com régua de 2 metros), recomendamos uma regularização prévia do mesmo.
 - As placas nunca devem tapar as juntas de dilatação do edifício.
 - Proteger as arestas superiores das fachadas para evitar possíveis infiltrações de água.
 - Para a colagem dos painéis de lã mineral e de cortiça natural utilizar somente o "Método da Talocha Dentada".
 - Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C.
 - Não aplicar com risco de geada, chuva, vento forte ou sol direto.
 - Não aplicar em zonas onde exista o perigo de água parada, zonas horizontais ou com inclinação inferior a 45°C.
 - Em condições climáticas extremas (muito vento ou temperaturas altas) produz-se uma secagem mais rápida do que a habitual.
 - Em zonas onde o Sistema TRADITERM seja susceptível de receber impactos diretos, recomenda-se reforçar a superfície das placas mediante a colocação de rede dupla ou mediante a colocação inicial da Rede de Reforço TRADITERM MALLA REFUERZO e posteriormente a Rede TRADITERM MALLA.

NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.

APRESENTAÇÃO

Sacos de 25 kg de papel plastificado.

Armazenagem até 1 ano após a sua data de fabrico na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

Reciclagem de embalagens



Sacos de papel plastificado de 25 kg

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão)

Aspeto	Pó cinzento
Densidade aparente em pó	1.500 ± 100 kg/m ³
Densidade do produto amassado	1.600 ± 100 kg/m ³
Densidade endurecido	1.400 ± 100 kg/m ³
Classificação de acordo com a UNE EN 998-1	GP
Absorção de água	W2
Reação ao fogo	A1
Permeabilidade ao vapor de água	≤ 15
Condutividade Térmica (λ)	0.38 ± 0.05 W/Mk
Aderência sobre betão	≥ 0,8 N/mm ²
Aderência sobre placa de poliestireno	≥ 0,08 N/mm ²
Resistência à flexão	> 2.5 N/mm ²
Resistência à compressão	> 5 N/mm ²

Rendimento do produto

Camada	Técnica de aplicação	Espessura de aplicação mínima	Rendimento
Adesivo	Pontos - Talocha dentada	De acordo com o estado do suporte e planimetria	5-10 kg/m ² de acordo com planimetria
Revestimento de placas	Talocha dentada de 8 mm	4 mm	Aprox 1,5 kg/m ² /mm

DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO (DAP)

Argamassa fabricada com agregados próximos aos centros de produção, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa associados ao seu transporte e fabricada em centros de produção com sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a ISO 14001, um firme compromisso com a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

Argamassa com etiqueta ecológica do tipo III (a mais exigente) Declaração ambiental do produto verificada externamente pela AENOR.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de

referência.